




## 画像伝送ファイバ

## 画像伝送ファイバ

- フジクラの画像伝送(イメージ)ファイバは多数本のコアとクラッドが溶融一体化された石英系のマルチコア光ファイバです。
- 画像伝送路としてファイバスコープなどの分野で応用されています。
- 高耐熱性。
- 優れた光透過特性により、長尺化が可能。
- 生体適合性(USP Class IV)対応可能。
- お客様の仕様に応じて、各種画像伝送(イメージ)ファイバの製造を設計、試作から量産まで対応いたしますので、御相談ください。


## FIGH シリーズ PI タイプ



- 被覆材料がポリイミド樹脂の耐熱イメージファイバです。
- 他タイプよりも高耐熱性となっています。


項目	FIGH-06-300PI	FIGH-10-350PI	FIGH-10-500P	FIGH-30-850PI
画素数	6,000 ± 600	10,000 ± 1,000	10,000 ± 1,000	30,000 ± 3,000
イメージサークル径 (μm)	270 ± 20	325 ± 20	460 ± 25	790 ± 50
ファイバ径 (μm)	300 ± 25	355 ± 15	500 ± 25	850 ± 50
被覆径 (μm)	350 ± 30	400 ± 20	550 ± 35	900 ± 50
最小曲げ半径 (mm)	30(*1) (15(*2))	35(*1) (20(*2))	50(*1) (25(*2))	120(*1) (60(*2))
被覆材料	ポリイミド樹脂(黒)			
画素欠陥率 (%)	< 0.1			
非円率 (%)	< 5			

断面イメージ



項目	FIGH-35-900PI	FIGH-40-900PI
画素数	35,000 ± 3,500	40,000 ± 4,000
イメージサークル径 (μm)	830 ± 50	830 ± 50
ファイバ径 (μm)	900 ± 50	900 ± 50
被覆径 (μm)	950 ± 50	950 ± 50
最小曲げ半径 (mm)	120(*1) (60(*2))	
被覆材料	ポリイミド樹脂(黒)	
画素欠陥率 (%)	< 0.1	
非円率 (%)	< 5	

断面イメージ



\*1) 保管時, \*2) 使用時